



## MAXIMA

### Pegazulejo

#### DESCRIPCIÓN

El pegazulejo **MAXIMA** es una mezcla de cemento Pórtland, resinas y aditivos para obtener la **MAXIMA** adherencia en recubrimientos de media y alta absorción de humedad. Este producto puede ser usado en repellados de concreto, block de concreto, tabique, yeso, tablaroca, durock y similares tanto en interiores como en exteriores.

#### PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie de aplicación debe ser una superficie sólida y nivelada, estar perfectamente limpia y libre de cualquier sustancia extraña, residuos de pintura, aceites o grasas que impidan la correcta adherencia del recubrimiento al sustrato.

#### PREPARACION DE LA MEZCLA

Por cada saco de 20 Kg de pegazulejo **MAXIMA** agregue de 5 a 6 litros de agua limpia. Mezcle vigorosamente hasta obtener una pasta de consistencia uniforme. Para mejorar sus propiedades sustituya un litro de agua por un litro de **MAXIBOND**. No mezcle mas material del que pueda utilizar en 40 minutos. Espere de 10 a 15 minutos para permitir actuar a los químicos que le proveen las propiedades adhesivas. Transcurrido el tiempo, mezcle nuevamente sin agregar mas agua.

#### APLICACIÓN

Extienda el pegazulejo **MAXIMA** con el lado liso de llana dejando una capa mas o menos gruesa haciendo presión contra la superficie. Con el lado dentado haga surcos para dejar un rayado de aproximadamente 3 mm de espesor. Coloque los recubrimientos girándolos ligeramente para asegurar un contacto total. Para superficies muy grandes se recomienda dejar juntas de expansión. Ocasionalmente retire una pieza para comprobar que el adhesivo esta fresco y trabajable, de lo contrario remuévalo y use una porción nueva de adhesivo. Para el uso del pegazulejo **MAXIMA** en superficies de alta absorción de humedad como tabique, tablaroca o yeso, se recomienda sellar primero la superficie para no tener perdida de la humedad que requiere el adhesivo para fraguar.

#### CURADO

Las superficies recubiertas empleando el pegazulejo **MAXIMA** deben permanecer libres de trafico por lo menos 24 horas después de realizado el trabajo.

#### LIMITACIONES Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

El pegazulejo **MAXIMA** no debe ser usado en condiciones extremas, debajo de 5°C o arriba de 37°C. Debe almacenarse en un lugar fresco y seco preferentemente sobre tarimas de madera.

#### RENDIMIENTO

El saco de 20 kg de pegazulejo **MAXIMA** cubre entre 5 y 6 metros cuadrados de superficie lisa y nivelada. Sin embargo el rendimiento puede variar según el acabado de la superficie y el método de aplicación.

#### PRECAUCION

El pegazulejo **MAXIMA** es un material ligeramente alcalino. Evite el contacto con la piel y ojos. Si la mezcla le salpica en los ojos o la piel, lave con abundante agua. Si el producto es ingerido, tome de 1 a 2 vasos de agua limpia. No induzca el vomito y acuda a un médico inmediatamente.

#### **MAXIMA GARANTIA**

El pegazulejo **MAXIMA** se ha probado tanto en laboratorio como en obras. Se garantiza el cumplimiento de sus propiedades. El fabricante asume toda responsabilidad en la calidad del producto, pero no asume la responsabilidad por daños derivados de un uso distinto al señalado. Lo anterior incluye el deslinde de gastos por daños de la obra, fletes o gastos de aplicación.

#### **¿TIENE DUDAS O COMENTARIOS?**

Cualquier duda, comentario o para asesoría técnica favor de comunicarse a los teléfonos abajo indicados donde con gusto le atenderemos.

**Los expertos construyen con**

**MAXIMA  
calidad..**

Álamo No. 24 Col. Residencial Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla Estado de México.  
Tel.Fax: D.F y area metropolitana (01 55) 5236 89 73 y (01 55) 52 40 59 46  
Tel. Morelos y Zona Sur (01 777) 311 47 66 y (01 777) 523 97 68

[www.maxima-adhesivos.com.mx](http://www.maxima-adhesivos.com.mx) e-mail: [ventas@maxima-adhesivos.com.mx](mailto:ventas@maxima-adhesivos.com.mx)