

PEGAVENECIANOS

DESCRIPCIÓN

El PEGAVENECIANOS MAXIMA es una mezcla de cemento Pórtland, resinas, aditivos, sílicas, cargas y pigmentos inorgánicos para obtener la MAXIMA adherencia en recubrimientos de baja y nula absorción de humedad, sometidos a una parcial o permanente exposición de humedad como en piscinas, cárcamos, cisternas, etc.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie de aplicación debe ser firme y nivelada. Debe estar perfectamente limpia y libre de cualquier sustancia extraña, residuos de pintura, aceites o grasas que impidan la correcta adherencia del recubrimiento al sustrato.

PREPARACION DE LA MEZCLA

Por cada saco de 20 Kg de PEGAVENECIANOS MAXIMA agregue de 4 a 5 litros de agua limpia. Mezcle vigorosamente hasta obtener una pasta de consistencia uniforme. Para mejorar sus propiedades sustituya un litro de agua por un litro de MAXIBOND. No mezcle mas material del que pueda utilizar en 45 minutos. Espere de 10 a 15 minutos para permitir actuar a los químicos que le proveen las propiedades adhesivas. Transcurrido el tiempo, mezcle nuevamente sin agregar mas agua.

APLICACIÓN

Extienda el PEGAVENECIANOS MAXIMA con el lado liso de llana dejando una capa mas o menos gruesa haciendo presión contra la superficie. Con el lado dentado haga surcos para dejar un rayado de aproximadamente 3 mm de espesor. Coloque los recubrimientos girándolos ligeramente para asegurar un contacto total. Para superficies muy grandes se recomienda dejar juntas de expansión. Ocasionalmente retire una pieza para comprobar que el adhesivo esta fresco y trabajable, de lo contrario remuévalo y use una porción nueva de adhesivo. Para el uso del PEGAVENECIANOS MAXIMA en superficies de alta absorción de humedad como tabique, o panel de yeso, se recomienda sellar primero la superficie para no tener pérdida de la humedad que requiere el adhesivo para fraguar.

COLORES

El PEGAVENECIANOS MAXIMA se vende en colores azul intenso, verdeagua y blanco.

CURADO Las superficies recubiertas empleando el PEGAVENECIANOS MAXIMA deben permanecer libres de tráfico por lo menos 24 horas después de realizado el trabajo.

LIMITACIONES Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

El PEGAVENECIANOS MAXIMA no debe ser usado en condiciones extremas, debajo de 5°C o arriba de 37°C. Debe almacenarse en un lugar fresco y seco, preferentemente sobre tarimas de madera.

RENDIMIENTO

El saco de 20 kg de PEGAVENECIANOS MAXIMA cubre 5 metros cuadrados de superficie lisa y nivelada. Sin embargo el rendimiento puede variar según el acabado de la superficie y el método de aplicación.

PRECAUCION

El PEGAVENECIANOS MAXIMA es un material ligeramente alcalino. Evite el contacto con la piel y ojos. Si la mezcla le salpica en los ojos o la piel, lave con abundante agua. Si el producto es ingerido, tome de 1 a 2 vasos de agua limpia. No induzca el vomito y acuda a un médico inmediatamente.

MAXIMA GARANTÍA.

Todos los lotes de material se prueban con un estricto Control de Calidad antes de salir al mercado. Cualquier reclamación por material defectuoso será verificada por un representante autorizado de la empresa, y si el defecto es imputable al fabricante, se repondrá el material en cuestión. El fabricante no asume responsabilidades de daños o gastos derivados de la instalación, uso o reventa del material ya que no tiene ningún control de estas condiciones. En caso de reposición del material, el comprador debe esperar instrucciones y autorización para embarcar la devolución.

¿TIENE DUDAS O COMENTARIOS?

Llámenos a los teléfonos indicados al pie de página donde con gusto le atenderemos.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
PROTEJA EL PRODUCTO DE LA HUMEDAD.

**Los expertos construyen con
MAXIMA
calidad.**

Álamo No. 24 Col. Residencial Los Reyes Iztacala, Tlalneparta Estado de México.
Tel. Fax: D.F. y area metropolitana (01 55) 5236 89 73 y (01 55) 52 40 59 46
Tel. Morelos y Zona Sur (01 777) 311 47 66 y (01 777) 523 97 68

www.maxima-adhesivos.com.mx

e-mail: ventas@maxima-adhesivos.com.mx